

Fiche technique

Lasure Jouets LANON N° 210

Destination	En intérieur et dans quelques teintes en extérieur, pour les bois massifs tels que jouets et équipements de jeux.	
Caractéristiques	Rehausse la veine naturelle du bois. Conformément à la norme DIN 53 160 résistante à la salive et à la sueur. Testé conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3 pour les jouets.	
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, pigments minéraux, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, composants isoaliphatiques, acide silicique, huile de ricin déshydrogénée, dioxyde de titane, sucre aminé déshydrogéné, essence de citron et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).	
Teintes	Uniquement en intérieur: 134 Lilas 413 Citron 414 Mandarine 415 Orange 416 Orange sanguine 417 Kiwi 418 Avocat	En intérieur et extérieur: 056 Argousier 116 Tilleul 126 Bleuets
	Ces teintes sont également disponibles en Lasure Bois KALDET N° 270. Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Pour l'extérieur n'utiliser que les teintes destinées à l'extérieur.	
Dilution	Au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293 ou au Diluant SVALOS N° 222.	
Application	S'applique finement au pinceau (non dilué), au pistolet (dilué à raison de 5 à 10%) ou par immersion (dilué à raison de 20% maximum), à une température ambiante supérieure à 12° C et par temps sec. (Pour plus de Conseils d'application: voir au verso).	
Rendement	Il non dilué pour 18m ² par couche, soit 56 ml/m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du bois. Faire un essai préalable !	
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.	
Temps de séchage	A 23 °C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures. En cas de températures plus élevées, délai de séchage plus court. Pendant l'application bien aérer, le séchage doit se faire dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.	
Densité	Environ 0,90 g / ml (variable selon la teinte).	
Précautions d'emploi	Après l'application veiller à bien aérer.	
	<p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Jouets LANON N° 210, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p>	
	<p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène, des sels de cobalt (2+) et de l'huile de bois. Peut provoquer des réactions allergiques. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>	
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.	
Conditionnement	0,125 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.	
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Bien refermer le récipient après usage.	

Conseils d'application

Lasure Jouets LANON N° 210

Préparation	Le support doit être sec, résistant, absorbant, propre et dépoussiéré. Pour les bois de résineux et bois de feuillus exotiques, l'humidité du bois ne doit pas dépasser 15% et pour les bois de feuillus européens, celle-ci ne doit pas être supérieure à 12 %.
Première application en intérieur	Bien mélanger avant l'emploi. Avant l'emploi, éliminer la peau qui a pu se former sur le produit. Poncer finement le bois (Grain 240) et appliquer en couche de fond de l'Huile d'apprêt DUBNO N° 261 et éliminer l'excédent éventuel d'huile au bout de 20 minutes. Après le séchage, effectuer un égrenage intermédiaire. Ensuite, selon la destination et la protection souhaitée, appliquer de 1 à 3 couches de Lasure Jouets LANON N° 210 en respectant les délais de séchage intermédiaires. Si une finition satinée est souhaitée, passer finement de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 au chiffon après le séchage complet de la lasure.
Première application en extérieur	Poncer finement le bois (Grain 180) et passer de l'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259. Éliminer l'excédent éventuel au bout de 20 minutes. Après le séchage, passer 3 couches fines de Lasure Jouets LANON N° 210 dans les teintes réservées pour l'extérieur en respectant le délai de séchage intermédiaire.
Application sur d'anciennes finitions	Nettoyer les anciennes finitions et égrener. Puis effectuer les applications comme pour une première application (voir plus haut). Une couche d'apprêt ne sera nécessaire que si après l'égrenage le bois brut est redevenu visible. Sinon, repasser une couche de rénovation directement sur la surface égrenée, là où le bois a souffert des intempéries, passer plusieurs couches.
Nettoyage et entretien	Éliminer les salissures au Nettoyant neutre TRENA N° 556, en extérieur avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806. En intérieur, entretien et remise en beauté avec de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375.
Conseils d'utilisation	A l'achat de plusieurs pots de lasure teintée, veiller à ce que les numéros de bain soient identiques (5 chiffres). Sur la Lasure Jouets LANON N° 210 - 202 Blanc, ne pas passer de finition avec une huile de la gamme LIVOS, car risque possible de jaunissement. La teinte 202 Blanc peut éventuellement jaunir en cas de lumière du jour faible (jaunissement dû à la teneur en huile de lin). Ne convient pas à l'application en tambour.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.