

Fiche technique

Huile dure universelle KUNOS N° 244

Destination	En intérieur, pour tous les bois massifs tels que par ex. meubles et parquets. Utilisation restreinte pour le Multiplis, le OSB et le placage. Ne convient pas au contreplaqué. Ne pas utiliser à l'intérieur des meubles.			
Caractéristiques	Ravive la structure du veinage du bois. Aspect mat après la 1 ^{ère} couche, aspect satiné à brillant après les 2 ^{ème} et 3 ^{ème} couches. Hydrofuge selon la norme DIN 68 861, Partie 1. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Convient pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Élasticité selon la norme DIN 55 669. Résistance à l'usure selon ASTM D 9680. L'Huile dure universelle KUNOS N° 244 a reçu la note Très bien dans la revue écologique « Ökotest : Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren » (Spécial « Construction, habitat, rénovation »), numéro 5 / 2003.			
Composition complète	Variable selon la teinte : Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, oxydes de fer de haute transparence, dioxyde de titane, ester de glycérine et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, essence d'orange, composants isoaliphatiques, acide silicique, cire micronisée, huiles essentielles de pin et de romarin, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr).			
Teintes	002 Incolore 054 Acajou 062 Noyer 064 Noyer foncé 069 Tabac	076 Chêne 082 Palissandre 088 Chêne fumé 089 Chêne rustique 101 Noir	204 Blanc 425 Orme 426 Orme gris 427 Orme brun foncé	428 Cerisier miel 429 Cerisier intense 431 Chêne blanc 465 Cerisier
Dilution	En application au pinceau : produit prêt à l'emploi. En application au pistolet, ajouter au maximum 5 à 10 % de Diluant pour application au Pistolet SVALOS N° 293. En application par immersion, ajouter au maximum 10 à 20 % de Diluant pour application au Pistolet SVALOS N° 293.			
Application	Appliquer au pinceau ou spalter, au rouleau à velours court. S'applique également au pistolet, par immersion, au tampon, à la machine monodisque ou ponceuse vibrante / excentrique à une température ambiante supérieure à 16°C.			
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement. 1 ^{ère} couche: 45 ml / m ² , soit 22 m ² au litre 2 ^{ème} couche: 11 ml / m ² , soit 90 m ² au litre 3 ^{ème} couche: 4 ml / m ² , soit 250 m ² au litre			
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 12 heures pour la première couche, puis 24 heures pour les couches suivantes. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines. En cas de températures plus élevées, délais de séchage plus courts et faire pénétrer plus tôt l'excédent en polissant la surface. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.			
Densité	Environ 0,89 g / ml.			
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile dure universelle KUNOS N° 244, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène, de l'huile de bois et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>			
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
Conditionnement	0,1 l ; 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.			
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.			

Conseils d'application

Huile dure universelle KUNOS N° 244

Bois

Préparation :

Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de toute résine et dépoussiéré. Effectuer un brossage minutieux, dans le sens des fibres, des types de bois à larges pores (noyer, chêne, frêne, châtaignier, orme, acajou et teck).

Effectuer un **ponçage progressif** en utilisant tous les grains successifs : pour les **meubles** jusqu'au grain 240 (sauf pour le chêne : jusqu'au grain de 180). Pour les **parquets** jusqu'au grain 120 avec une ponceuse à rouleau (ponceuse à parquet à bandes abrasives), puis avec une grille abrasive jusqu'au grain 180.

Application :

Bien remuer le produit avant l'emploi. Dans les pots entamés, avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Faire un essai préalable!

Selon la sollicitation ultérieure, le pouvoir absorbant et l'essence: appliquer de 1 à 3 couches jusqu'à obtention d'un film protecteur de surface. Afin d'obtenir une finition particulièrement lisse et résistante, après la 1ère couche effectuer un égrenage intermédiaire. Sur les meubles avec un pad / un abrasif non tissé correspondant au grain 280 minimum et sur parquet avec un pad sans grain (par ex. beige ou en feutre),

Pour les 1ère et 2ème couches, laisser sécher environ 10 à 15 minutes puis travailler la surface avec une ponceuse vibrante, une machine monodisque ou un chiffon en coton non pelucheux afin de bien faire pénétrer l'huile dans le support.

Pour la 3ème couche, répartir KUNOS gouttes par gouttes -env. une cuil. à café au m²- puis polir la surface immédiatement.

Sur les parquets et surfaces très sollicitées, passer au moins 3 couches au spalter, au rouleau à velours court ou à la machine monodisque.

Panneaux OSB

Effectuer un ponçage préalable des panneaux OSB avec une grille abrasive 120-180 (ne pas utiliser de ponceuse à parquet à rouleau ou à bande pour ne pas abîmer la surface) puis appliquer 3 couches fines de KUNOS.

Pour les 1ère et 2ème couches, laisser sécher environ 10 à 15 minutes puis travailler la surface avec une ponceuse vibrante, une machine monodisque ou un chiffon en coton non pelucheux afin de bien faire pénétrer l'huile dans le support. Pour la 3ème couche, répartir KUNOS gouttes par gouttes -env. une cuil. à café au m²- puis polir la surface immédiatement.

La qualité des panneaux OSB étant variable, faire un essai préalable pour déterminer le rendement.

Pour préserver la teinte naturelle, passer en 1^{ère} couche du KUNOS N° 244-204 Blanc puis 2 couches de KUNOS N° 244-002 Incolore.

Les caractéristiques de la finition sont celles mentionnées au verso, sans toutefois satisfaire aux normes allemandes DIN.

Comment restaurer les vieux parquets

Les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, laques, finitions épaisses) ou cires seront entièrement éliminées par décapage ou ponçage afin de remettre le bois à nu.

Les anciennes finitions microporeuses laissant respirer le bois seront bien nettoyées et éventuellement égrenées ou poncées. Tester si le support est suffisamment absorbant et s'il est prêt à recevoir l'application. Puis préparer le support et effectuer l'application de la même façon que pour le bois (voir plus haut).

Nettoyage et entretien

Pour l'entretien courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humidifiée (et non mouillée). Après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, utiliser pour le nettoyage humide de l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 à la place de TRENA.

Pour un entretien à l'huile, passez de l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 au chiffon dès que la surface est devenue terne.

Conseils d'utilisation

Plus le ponçage préparatoire sera fin, meilleurs seront le rendement, la tenue dans le temps et la résistance aux salissures.

Un ponçage grossier ne donnerait pas la résistance hydrofuge nécessaire et la finition risquerait de prendre éventuellement une teinte verdâtre.

Plus le bois est vieux et sec, plus sa teinte sera ravivée, même en cas d'application de KUNOS N° 244 Incolore.

Dans le cas de lames de parquet taillées en biseau, après l'application retirer entièrement l'huile humide des biseaux.

Si le bois n'a pas été suffisamment saturé et n'a pas reçu le film de finition protecteur nécessaire avec KUNOS N° 244, l'eau peut provoquer des taches ou des décolorations.

Pour obtenir un degré de brillance encore plus homogène, possibilité de passer en finition supplémentaire de la Cire dure pour application à chaud SOGO N° 307 ou de la Cire dure ALISA N° 302.

Pour les placages d'au moins 0,5 mm d'épaisseur après le ponçage, passer la 1^{ère} couche très finement et éliminer l'excédent au bout de 5 minutes. Ne pas utiliser KUNOS N° 244 pour les placages dont l'épaisseur est inférieure à 0,5 mm.

Avant l'application, les colles et adhésifs doivent être entièrement durcis.

Huiler très finement les chants et joints du Multiplis pour éviter tout décollement.

Pour les différentes teintes bois de KUNOS, veiller à effectuer un ponçage régulier et une application fine.

KUNOS N° 244 - 204 Blanc appliqué sur bois brut en 1^{ère} couche permet de préserver la teinte naturelle d'essences particulièrement claires telles que l'érable et le bouleau mais moins bien celle du frêne et du chêne. Après avoir appliqué KUNOS Blanc, veiller à bien enlever le surplus d'huile au bout de 10 minutes afin d'éviter traces de pigment, taches ou traînées blanches. En finition appliquer 2 couches de KUNOS N° 244-002 Incolore.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.