



## Conseils d'application

# Protection antirouille DURO N° 623

<b>Fer et Acier</b>	Eliminer rouille, graisse et agents de séparation. Le support doit être poli, sec et dépolssiéré.
<b>Préparation</b>	Ne pas utiliser de produits transformateurs de rouille!
<b>Application</b>	<p>Bien mélanger la Protection antirouille DURO N° 623. Passer une première couche de Protection antirouille DURO N° 623 diluée avec 5 à 10% de Diluant SVALOS N° 222, au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet.</p> <p>Laisser sécher au moins 24 heures et effectuer un ponçage intermédiaire au grain 220. Appliquer finement une deuxième couche non diluée de Protection antirouille DURO N° 623.</p> <p>En extérieur, l'application de la Laque VINDO N° 629 devra se faire impérativement dans les huit jours.</p> <p>En intérieur, utiliser selon l'application: la Laque Radiateur AIDU N° 624, la Laque blanche CANTO N° 625, la Laque mate CANTO N° 692 ou la Laque VINDO N° 629.</p>
<b>Zinc en intérieur</b>	Pour améliorer l'adhérence, effectuer obligatoirement un nettoyage avec par ex. une solution préparée avec
<b>Préparation</b>	<p>5 l d'eau, 1/4 l d'une solution ammoniacuée à 25% et une cuillerée à soupe d'agent mouillant (produit à vaisselle) et poncer avec une éponge feutre corindon type éponge à casseroles Scotch Britt, Glizi etc. / n'utiliser en aucun cas de la laine d'acier ou une brosse métallique). Au bout de 10 minutes, éliminer impérativement à l'eau la mousse grise qui s'est formée et rincer soigneusement.</p> <p>Utiliser des gants en caoutchouc pour effectuer le mélange et le nettoyage !</p> <p>L'application de la Protection antirouille ne se fera que sur surface entièrement sèche.</p>
<b>Application</b>	<p>Même application que pour le fer ou l'acier (Voir plus haut).</p> <p>Ne pas appliquer de Protection antirouille DURO N° 623 sur les surfaces en zinc déjà laquées.</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>Le degré de teinte dépendant des matières premières peut varier selon le lot.</p> <p>La Protection antirouille DURO N° 623 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit.</p> <p>N'appliquer le produit que sur des surfaces soigneusement débarrassées de leur rouille.</p> <p>Transvaser les restes de produit dans des récipients plus petits.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.